

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
www.kaufman  
products.net

## SureWeld

### Descripción

SureWeld es una emulsión lista para usar, volver a emulsionable de homopolímeros de acetato de polivinilo puro en una solución acuosa. Coalescente y modificar a agentes adicionales se agregan para mejores resultados. Cuando se aplica como un agente de la vinculación en el concreto o bloque, este producto resistente bonos efectivamente el estuco aplicado posteriormente, terrazo, material concreto o cemento-basado a las superficies estructuralmente firmes. Porque es re-emulsionable, la aplicación posterior puede ocurrir en cualquier momento dentro de 30 días después de aplicar SureWeld. El agua en el relleno permitirá que el adhesivo se vuelva a emulsionar para que unen los dos. Resistencia a la tracción se incrementa de 100%. SureWeld es color azul para fácil identificación de las áreas tratadas.

### Utiliza

SureWeld enlazará abrigo blanco, yeso, cemento Portland, yeso concreto, acústica y material similar en prácticamente cualquier superficie limpia y estructuralmente. Puede ser aplicado cuando las temperaturas ambiente y temperaturas del sustrato tan bajas como 50 °F.

SureWeld uso siempre retrasa la acción de la vinculación es importante. Cuando las superficies de concreto recibir un agente de la vinculación y acero de refuerzo, resulta difícil aplicar el adhesivo después de que el acero está en el lugar. Aplicando SureWeld antes de colocar el refuerzo, se guardan muchas horas hombre. Donde trabajo de forma tiene que ser levantado, SureWeld primero aplicar al frío común para facilitar su aplicación.

### Datos técnicos

Resistencia a la tracción enlace fuerza 380 psi.  
ASTM C-1 90

Resistencia a la flexión resistencia 565 psi.  
ASTM C-78

Shear Bond fuerza 390 psi.

Estabilidad de  
congelamiento/descongelamiento  
5 ciclos de pases

Toxicidad no tóxico

Resistencia al fuego no inflamable

Viscosidad a 75 ° F 1500-2200 cps.

### Especificaciones

MIL-B - 19235C (YD)  
ASTM C-631, C-932 & C-1059, tipo I

### Embalaje

55 gal. tambor  
5 gal. cubo  
4/1 gal. jarras de plástico

### Contenido de VOC

111 gramos/litro o g/l

### Tasas de cobertura

200-300 pies <sup>2</sup>/GL. en concreto  
400-600 ft <sup>2</sup>/GL. en yeso

La cobertura variará dependiendo de la textura superficial y la porosidad de las superficies existentes.

### Direcciones

Eliminar toda la materia extranjera de superficie. Si liso, grabado ácido con solución al 10% de ácido muriático y agua. Siga con un enjuague para eliminar los restos de ácido. Revolver bien y aplicar con rociador o cepillo para estructuralmente sana, limpia superficies húmedas hasta logra un color uniforme. Tiempo de secado es generalmente 45 minutos a 1 hora.

SureWeld puede rociar directamente con un tambor de 55 galones con una bomba Graco King 1045, w/sifón manguera, filtro de malla 60, 3/8" o 1/4" x 50' manguera material, 510 w de la pistola/RAC HD 515 a 519 consejos; o similares, a los 60 °F o superior. No funciona mano bombeable pulverizadores compuestos de curado. Proteger de daños hasta la cubierta. Humedecer el sustrato antes de aplicar el.

### PRECAUCIONES

SureWeld debe ser utilizado en aplicaciones de interior

Proteger de la congelación. Si se debe congelar, permiten descongelar y revolver bien. Esto es una emulsión y siempre debe removerse antes de usar. Las temperaturas del aire y sustrato deben estar por encima de 50 °F durante la colocación de concreto sobre SureWeld. No aplique donde presión hidrostática está presente en el sustrato, sobre congelados concreto, pintura soluble en agua, cola de caseína, cola tamaño o calcimine superficies. Leer datos de seguridad del Material antes de usar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product of the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.