

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

TYCRON

Descripción

Tycron es una versión especial de nuestra línea de productos de endurecimiento de batido de alta calidad. Contiene agregados de cuarzo especialmente procesados, aglomerantes de cemento especiales, además de agentes reductores de agua y plastificantes probados y otros ingredientes patentados. Tycron está diseñado para aplicaciones pesadas en pisos industriales, que necesitan resistencia a la abrasión y protección contra impactos, así como un color uniforme.

Usos

Tycron está diseñado para proporcionar durabilidad a largo plazo y bajo mantenimiento a los pisos industriales. Tales pisos están típicamente sujetos a tráfico pesado, impacto y alta abrasión.

Los pisos tratados con Tycron resisten años de castigo sin desempolvarse o desmenuzarse. Tycron es una excelente opción si hay maquinaria de precisión cerca, ya que los pisos no acumularán polvo y contaminarán la maquinaria especial.

Light Reflective Tycron es ideal para pisos industriales que requieren una mayor resistencia a la abrasión y al impacto en instalaciones que requieren iluminación mejorada con menos accesorios y / o menos requisitos de energía eléctrica.

Cobertura

	lbs./ft ²
Trabajo ligero	.6 a .9
Tarea pesada	.9 a 1.5

Si se necesitan mayores cantidades para un uso más severo, comuníquese con su representante de Kaufman Products, Inc. para obtener ayuda.

Características especiales

Garantía de diez años contra el polvo : cuando la aplicación se aplica bajo la supervisión directa de un representante de campo capacitado por KPI, todas las áreas tratadas están garantizadas contra el polvo por 10 años a partir de la fecha de la aplicación y de acuerdo con los términos y condiciones de la garantía. Para estar cubierto, el trabajo debe especificarse de acuerdo con las instrucciones escritas de su representante de Productos de Kaufman y debe proporcionarse para cada trabajo en particular.

Supervisión del fabricante : KPI ofrece los servicios de su representante de ventas sin cargo, para instruir al personal del lugar de trabajo sobre la aplicación adecuada de Tycron. Este servicio será provisto durante su visita normal en esa área. Si se desea una supervisión continua y directa para una garantía de protección contra el polvo, se cotizará una tarifa adicional. Este servicio de inspección le informará al arquitecto / ingeniero en un informe escrito sobre cualquier problema encontrado durante la inspección.

Solicitud

Coloque y aplique la losa normalmente, luego aplique Tycron transmitiendo o lanzando 2/3 de la cantidad especificada en la losa, después de que el exceso de agua haya salido. Flota y aplica 1/3 restante de la misma manera. Finalmente, flotar, llana o escoba como lo haría con el concreto ordinario. Las áreas próximas a columnas, muros y formas se deben desempolvar primero, ya que tienden a secarse rápidamente. Use VaporAid para ayudar a trabajar en el material, no en el agua.

Grandes vierte deben ser colocados de una manera de tablero de ajedrez o de otros métodos aceptables como buenas dictados práctica concreta, con cada cuadrado no más de 2000 ft². Una vez terminado el piso, un compuesto de curado Krystal 25, Krystal 25 OTC, Krystal 25 Emulsion, Colorcoat o Thinfilm 450. No agregue agua adicional para ayudar a terminar el concreto; en lugar de utilizar VaporAid o VaporAid RTU. *Consulte los procedimientos de campo recomendados para Tycron antes de usar.*

No agregue nunca plastificantes, aceleradores, retardadores o cualquier otro ingrediente que no sea agua potable a menos que Kaufman Products lo indique por escrito.

embalaje

Bolsa reforzada de 50 lb.

Colores

Gris claro	Azulejo verde
Gris oscuro	Beige
Bronceado	Chocolate
Terracota	Natural
Azulejo rojo	Luz reflectante

Colores especiales disponibles bajo pedido. Consulte la tabla de colores por separado para las muestras.

Precauciones

No recomendado para losas expuestas a ácidos o sus sales. No aplicar sobre concreto que contenga cloruro de calcio. No aplique sobre concreto que contenga más del 3% de aire atrapado. Use un compuesto de curado adecuado.

Presupuesto

Todas las áreas designadas en el cronograma de acabado y / o los planos deben tratarse con Tycron, según lo fabricado por Kaufman Products Inc., Baltimore , Maryland . Este material se aplicará a una tasa de _____# / 100 pies cuadrados, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Las áreas tratadas deben curarse con Kaufman Products Krystal 25, Krystal 25 OTC, Krystal 25 Emulsion, Colorcoat o Thinfilm 450.

Precauciones

Siga las especificaciones de ACI. No use concreto que contenga cloruro de calcio agregado, agregados contaminados con sal o concreto que contenga más del 3% de aire. . *Lea la Hoja de datos de seguridad completa y los Procedimientos de campo recomendados para Tycron antes de usar.*

Información técnica

Los resultados de las pruebas se lograron en condiciones de laboratorio. Se producirán variaciones estadísticas basadas en los métodos de mezcla, temperatura y humedad, metodología de prueba, condiciones del sitio, condiciones de curado, métodos de aplicación y equipo.

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general.

GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no solo de los productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de adecuación o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinará la idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Nuestros vendedores. Los **distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos.**