

KAUFMAN

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

FORMKOTE OTC

Descripción

FormKote OTC es un químicamente activo, listo para usar a agente de liberación de forma concreta. Está formulado para aplicarse a las formas antes de la colocación concreto y para facilitar su retiro después de juego concreto. FormKote OTC es de color muy claro y no peligrosos. Su ' baja viscosidad facilita la fumigación y la limpieza fácil. FormKote OTC cumple con los requisitos rígidos de la Comisión de transporte de ozono y puede utilizarse en todas las áreas que se adhieren a esos estándares. FormKote OTC también contiene ingredientes que ayudan a evitar la oxidación

Utiliza

FormKote OTC proporciona tanto una liberación química y física a todo tipo de formas concretas. El petróleo y aceites de base mineral físicamente repelen agua y hormigón. Los componentes químicamente activos, liberar al reaccionar con el concreto a la superficie del formulario. Liberación se logra fácilmente sin el uso de fuerza o equipos que pueden dañar el trabajo de la forma. El concreto resultante es limpio con mínima que rompe con almadena.

Características

FormKote OTC protege metal y madera formas de tiempo daño, antes de verter y resiste remoción por tráfico a pie y la lluvia.

Menor costo debido a mayores tasas de cobertura. Más de tres a cuatro veces el área cubierta por la misma cantidad de aceite de forma u otros agentes de liberación de tipo físico.

FormKote OTC puede utilizarse en formularios previamente tratadas con aceites de forma. Better performance of FormKote OTC assures cleaner release with less cleaning of forms.

Cuando se usa correctamente, no mancha las superficies de concreto fundido.

Superficies de concreto fundido contra FormKote OTC, pueden pintadas y calafateadas con preparación adecuada.

FormKote OTC pueden utilizarse para cubrir la mezcla de concreto y colocación de equipos, para evitar la acumulación.

Cumplimiento de normas

CE-204, CW-03101 and CEGS-03300

Technical Data

	Method	Results
Color	ASTM D-1500	<1
Clarity	visual	clear
Bulk Density	ASTM D-1250	7.1 lb./gal.
Viscosity, SUS	ASTM D-2161	<40 @100°F
Pour Point	ASTM D-97	-40°F
Flash Point	ASTM-93	236°F

Contenido de VOC

< 150 gramos/litro-cumple con las especificaciones aplicables de EPA, OTC. y LADOCO especificaciones.

Embalaje

1,040.88 litros (275 GAL TOTE)
208.15 litros (55 gal drum)
18.93 litros (5 gal pail)

Aplicación

FormKote OTC está listo para usar y no requiere ninguna dilución.

Método:

Aplicar por pulverización, brocha o rodillo. Se aplica para limpiar, formas secas con cuidado para evitar el contacto con el acero de refuerzo. Evitar charcos y funciona. Equipo de aplicación limpio con saco o alcoholes minerales.

Cobertura

Madera sin tratar 700 pies cuadrados por galón. Madera contrachapada previamente engrasada 1000 pies cuadrados. Madera de alta densidad 1500 pies cuadrados. Acero o plástico de 1500-2000 pies cuadrados por galón. Tratamiento de los soportes, tirantes, Apuntalamiento y andamios diario o como sea necesario para suavizar la acumulación existente y prevenir futuras acumulaciones.

Precauciones

Antes de aplicar revestimientos posteriores, adhesivos o selladores para concreto, lanzar contra FormKote OTC, prueba de adherencia apropiada primero. Si se desea mayor adherencia, mordentado al ácido, limpiar y eliminar todos los rastros de FormKote OTC. Prueba antes de usar el hormigón blanco, para asegurarse los resultados son satisfactorios. Combustible. Contiene destilados de petróleo, mantener alejado de chispas y llamas abiertas. Almacenar lejos de calor. Evitar la ingestión, piel y contacto con los ojos y la inhalación de aerosol units. No lo use sobre yeso o moldes de espuma de poliestireno.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

